


輕星鋼矢板



MARUAI

軽量鋼矢板の形状・寸法・断面性能




断面性能

形式	寸法			矢板 1枚につき					壁幅 1mにつき				1m 当たりの 所要枚数
	板厚	有効幅	高さ	断面積	質量	断面二次モーメント	断面係数	断面半径	断面積	質量	断面二次モーメント	断面係数	
単位	t	B	h	A	W	I _x	Z _x	i _x	A	W	I _x	Z _x	枚
	mm	mm	mm	Cm ²	kg/m	Cm ⁴	Cm ³	Cm	Cm ²	kg/m	Cm ⁴	Cm ³	
ASP-II	5.0	250	43	18.85	14.8	22.9	10.2	1.10	75.40	59.2	107.0	59.7	4

材質

一般構造用圧延鋼材 SS-400 (JIS G 3101)



1
化学成分

P(%)	S(%)
0.050以下	0.050以下

2
機械的性質

引張強さ	降伏点	伸び		
		寸法	試験片	%
400~510	245以上	厚さt≤5.0mm	5号	21以上

マルアイ商事株式会社

岐阜県大垣市神明3丁目5番地

URL <http://www.maruaishoji.com>



この印刷物は、大豆油インクを使用しており、EGPAのゴールドプラス基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EGPA環境保護印刷推進協議会 <http://www.e3pa.com>